



ORSO

ORSO D.O.O.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132
EMAIL: INFO@ORSO.HR
WWW.ORSO.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

Tehnički list
ORSO_ORSOFIX V F
09_10_2009

ORSOFIX V F

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

Brzovezujuće, hidrofobno vezivo za izradu betona i mortova sa brzim prirastom čvrstoća. Koristi se kod svih vrsta montažnih radova gdje su potrebna brza pričvršćivanja spojnih elemenata.

SVOJSTVA

- hidrofobnost
- brzi prirast čvrstoća
- izrada brzovezujućih mortova i betona
- laka ugradivost i obradivost
- otvoreno vrijeme oko 15 min.

TEHNIČKI PODATCI

- gustoća: ~ 1,2 kg/l
- boja: siva
- otvoreno vrijeme ~ 15 min
- čvrstoće > 35 N/mm²

IZDAŠNOST

Zavisno o području i tipu primjene

NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi ORSOFIX V F treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

Priprema betona i mortova (maseni omjeri)

ORSOFIX V F : PIJESAK : VODA
1 3-3,5 ~0,6

Brtljenje

ORSOFIX V F : VODA
4 : 1

Izravnavanje

ORSOFIX V F : VODA
3 : 1

Zaljevanje

ORSOFIX V F : VODA
2 : 1



ORSO

ORSO d.o.o.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132

EMAIL: INFO@ORSO.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

WWW.ORSO.HR

Koristiti karakteristične zidarske alate.

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

Otvoreno vrijeme do 15min. Nakon ~ 15 min ORSOFIX V F dobiva brze priraste čvrstoće od 20 N/mm² pa na više kroz 30 min.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +35°C max,
zraka +5°C min. do +35°C max.

PAKIRANJE

U troslojne, plastificirane natronske vreće od 1, 5, 25 kg.

ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Cemtra d.o.o. za kontrolu i ekološku zaštitu, Hrvatska, Zagreb, Vlaška 67.

MJERE SIGURNOSTI

Nadražuje oči i kožu. Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu ORSOFIX V F.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrsi poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.